

Teste de Costurabilidade - Aplicação - Camisaria

ARTIGOS:

47.146 - Casual Fit New
47.149 - Singular New

47.147 - Movme
47.150 - Atitude New

47.148 - Oblique New

MÁQUINA CASEADEIRA PLANA

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
16	301	-	DP X 5	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
17	301	-	DP X 5	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%

MÁQUINA TRAVETE

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
16	301	-	DP X 17	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
17	301	-	DP X 17	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%

Os diversos corpos-de-prova nº 1 ao 15, costurados com diversos pontos e regulagens, quando tracionados manualmente (com força qualquer) não apresentaram esgarçamento.

Os corpos-de-prova nº 16 e 17, costurados com linha título 27 tex e diversas regulagens (caseado e travamento) não apresentaram esgarçamento, porém apresenta enrugamento quando submetido à etapa de caseado sem utilização de entretela termocolante.

OBSERVAÇÕES

Tecido: O grupo de corpos-de-prova costurado com linha 27 tex e fio 18 tex, regulagem e pontos diversos não apresentou esgarçamento. Recomenda-se o uso de entretela termocolante quando o tecido for submetido à máquina caseadeira.

MÁQUINA INTERLOQUE

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
10	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%
11	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%
12	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%

MÁQUINA INTERLOQUE (Pespontado)

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
13	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%
	301 (pesponto)	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
14	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%
	301 (pesponto)	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
15	401	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
	504	5,0	DC X 27	80/12	SUK	Nº 120/27 tex 18 tex	Poliéster 100% Poliéster 100%
	301 (pesponto)	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%

Teste de Costurabilidade - Aplicação - Camisaria

47.146 - Casual Fit New
47.149 - Singular New

47.147 - Movme
47.150 - Atitude New

47.148 - Oblique New

MÁQUINA PONTO FIXO - RETA

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
01	301	3,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
02	301	3,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
03	301	3,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
04	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
05	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
06	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%

MÁQUINA PONTO FIXO - RETA (Pespontado)

CP	TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	PONTA DA AGULHA	LINHA/FIO	
						Nº	Composição
07	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
08	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%
09	301	4,0	DB X 1	80/12	SUK	Nº 120/27 tex	Poliéster 100%

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: não aplicável

O teste de costurabilidade é realizado de maneira adequada para o artigo, testando a densidade dos pontos, linhas, tipos de agulhas e equipamentos apropriados visando à produção do mesmo com qualidade.

TIPOS DE PONTOS:

- 504 - Ponto Chuleado (Interloque e Overloque)
- 301 - Ponto Fixo (Reta, Caseado e Travete)
- 401 - Ponto Corrente - Interloque