



Tecelagem Panamericana Ltda.

Rua Luiz Ometto, 225 - Distrito Industrial I
 CEP: 13.456-114 - Santa Bárbara d'Oeste - SP
 Telefone: (19) 3464.7000 - Fax: (19) 3464.7001
 www.tecelagempanamericana.com.br
 tecepan@tecelagempanamericana.com.br

Especificação técnica do artigo “TECIDO CAMISARIA 55% POLIESTER; 45% ALGODÃO”

Descrição		Notas		Norma
Ligamento:		Tela		
Composição:		55% Poliéster; 45% Algodão		
Largura (m):		1,49 +/- 2,0%		
Peso (g/ m linear):		150,0g		
Peso (g/m²):		102,0g		
Fios de Urdume / cm:		51		
Fios de Trama / cm:		33		
Solidez da cor ao suor		Suor ácido	Suor alcalino	NBR ISO 105 E-04/2014
		Transferência= 5	Transferência= 5	
		Alteração = 5	Alteração = 5	
Solidez da cor à lavagem – A1M 40°C		Transferência= 5	Alteração= 5	NBR 105 C-06/2010
Solidez da cor a limpeza a Seco		Transferência= 4/5	Alteração= 4/5	NBR ISO 105-D01/11
Solidez da cor a luz		Escala azul	Escala Cinza	NBR / ISO 105 B - 02:2007
		5	4-5	
Estabilidade dimensional – Procedimento de Secagem: Corrente de ar quente forçado ou estufa		Trama (%)	Urdume (%)	NBR 10320/1988
		0,0%	-0,9%	
Pilling (Martindale)		Número de ciclos 2000 – Grade SM50 – Twill White		ISO 12945-2/00
		Resultado = 1		
Resistencia a tração e alongamento (Grab Test)	URDUME	Tração = 47,14 daN	C.V. = 1,60%	NBR 14727/17
		Alongamento 33,45%	C.V. = 1,54%	
	TRAMA	Tração = 24,93daN	C.V. = 1,49%	
		Alongamento 9,65%	C.V. = 5,05%	

Diante dos resultados acima informamos que o artigo “TECIDO CAMISARIA 55% POLIESTER; 45% ALGODÃO” atende as especificações para o uso em uniformes.

Tecelagem Panamericana Ltda.

Marcelo Moreno
 Supervisor de Qualidade
marcelo@tecelagempanamericana.com.br

