

# Teste de Costurabilidade - Aplicação - Social

ARTIGO:

1.112 - Microfibr

## MÁQUINA RETA PONTO FIXO

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,0 a 5,0 Fech. 3,5 a 4,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	----

## MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	100% PES

## MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	75 e 80	Nº 120	100% PES	100% PES

### OBSERVAÇÕES

- Foram realizados nos corpos-de-prova, costuras de fechamento na máquina reta ponto fixo (costura aberta) e na máquina interloque, com largura da bitola de 0,8 cm e 1,2 cm.
- Alguns corpos-de-prova foram chuleados nas bordas do tecido e outros não.
- As costuras foram realizadas com no mínimo 1,0 cm de largura.